




Attività Estrattiva e Recupero Ambientale

CANTIERE: CORBOLA
CAMPIONE: Sabbia Lavata
DATA : 18/03/2011
NOTE:

Mod.Finezza		1,007	
Luci Vagli (mm)	% passante	% trattenuto	trattenuto cumulativo
1,4	100	0	0
1,25	100	0	
1	100	0	
0,85	100	0	0,7
0,6	99,7	0,3	
0,5	99,3	0,4	
0,4	98	1,3	18,8
0,3	91,9	6,1	
0,25	81,2	10,7	
0,2	59,2	22	81,2
0,125	18,8	40,4	
0,063	1,7	17,1	
Fondello		1,7	
TOT.		100	



Codice interno: S1, S18, S4, S5, S6, S8, S9, S10, S12, S13, S14, S15

Rev. 01 del 30/04/10

Prova eseguita con vibrosetacciatore. Durata: 29 minuti

Sperimentatore: Paolo Checchi

Il responsabile di laboratorio
Dott. Geol. Nicola Orpelli