




Attività Estrattiva e Recupero Ambientale

CANTIERE: BONDENO
CAMPIONE: Sabbia 0/0,4
DATA : 02/02/2011
NOTE:

Mod.Finezza 1,181

Luci Vagli (mm)	% passante	% trattenuto	trattenuto cumulativo
0,4	96,5	3,5	
0,3	79,7	16,8	
0,25	60,2	19,5	39,8
0,125	21,7	38,5	78,3
0,063	1,2	20,4	
Fondello		1,3	
TOT.		100	



Codice interno: S1, S18, S5, S6, S8

Rev. 01 del 30/04/10

Prova eseguita con vibrosetacciatore. Durata: 29 minuti

Sperimentatore: Paolo Checchi

Il responsabile di laboratorio
Dott. Geol. Nicola Orpelli