




Attività Estrattiva e Recupero Ambientale

CANTIERE: BONDENO
CAMPIONE: Sabbia umida 0,4/1
DATA : 02/02/2011
NOTE:

Mod.Finezza 2,178

Luci Vagli (mm)	% passante	% trattenuto	trattenuto cumulativo
1	98,3	1,7	1,7
0,85	97,4	0,9	20,4
0,6	91,2	6,2	
0,5	79,6	11,6	
0,4	48,3	31,3	
0,3	12,8	35,5	96,2
0,25	3,8	9	
0,2	1,5	2,3	99,5
0,125	0,5	1	
0,063	0	0,5	
Fondello		0	
TOT.		100	



Codice interno: S1, S18, S4, S5, S6, S8, S9, S10, S12, S13

Rev. 01 del 30/04/10

Prova eseguita con vibrosetacciatore. Durata: 29 minuti

Sperimentatore: Paolo Checchi

Il responsabile di laboratorio
Dott. Geol. Nicola Orpelli

]